电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

定压荷重厚度计

定压荷重 弹性材料 恒压测厚

型号 | FFG-1

产地 | 日本·Peacock

产品描述

用途	依据JIS标准，针对具有弹性物料的厚度测量 在测量软性材料，如橡胶、皮革、纺织物、塑胶材料、常因使用不同厂牌的量具，及人为因素造成所测量之数据有所偏差，降低可信赖性 在JIS或ASTM标准中，亦有规定，依据不同的材料，有不同的测定压力及单位面积所承受的荷重均有所不同 日本PEACOCK 依上述标准，提供适用各种不同材质之荷重标准，定压厚度测定器，以利产业界达到标准化
特点	根据测量不同材料所需的测定压力，配置精确的重量

规格参数

型号	最小读值（mm）	测定范围（mm）	精度（um）	测定压力 N（gf）以下	测头样式		测砧平行度（um）以下	依据标准	
					上测头	下测头		JIS	适用测定材料
FFG-1	0.001	0-2	±10	1.25±0.15（125±15）	盘形直径5	直径30	5	Z1709、Z1702、K6783	包装用收缩膜 乙烯聚合物薄膜 农业用乙烯胶膜
FFG-2	0.001	0-2	±10	0.8以下（80以下）	盘形直径5	直径30	5	K6732	乙烯氯化物薄膜
FFG-4	0.01	0-10	±22	0.8以下（80以下）	盘形直径10	直径30	7	K6328	表面粘着橡胶纺织布
FFG-5	0.01	0-7	±22	0.2±0.04（20±4）	5（19.625mm^2）	直径30	5	K6250A	加硫橡胶RIHD硬度35以下
FFG-6	0.01	0-10	±22	0.51±0.1（51±10）	8（50.24mm^2）	直径30	7	K6250A	加硫橡胶RIHD硬度35以下
FFG-7	0.01	0-10	±22	0.44±0.1（44±10）	5（19.625mm^2）	直径30	5	K6250A	加硫橡胶RIHD硬度35以下
FFG-8	0.01	0-10	±22	1.13±0.26（113±26）	8（50.24mm^2）	直径30	7	K6250A	加硫橡胶RIHD硬度35以下
FFG-9	0.01	0-10	±22	0.37以下（37以下）	35.7（10cm^2）	直径40	25	K6402	尿素成份发泡海绵，橡胶
FFG-11	0.01	0-10	±22	0.35以下（35以下）	25.2（5cm^2）	直径30	20	L1096、L1086、L1018	一般有毛纺织品积成编织物 一般编织物
FFG-12	0.01	0-10	±22	0.4以下（40以下）	16（2cm^2）	直径30	15	L1085、L1086	不织物（夹层用） 不织物（一般用）

规格参数

型号	最小读值（mm）	测定范围（mm）	精度（um）	测定压力N（gf）以下	测头样式		测砧平行度（um）以下	依据标准	
					上测头	下测头		JIS	适用测定材料
FFA-1	0.001	0-2	±8	1.25±0.15（125±15）	盘形直径5	直径40	5	Z1709 Z1702 K6783	包装用收缩膜 乙烯聚合物薄膜 农业用乙烯胶膜
FFA-2	0.001	0-2	±8	0.8以下（80以下）	盘形直径5	直径40	5	K6783、K6732	乙烯氯化物薄膜
FFA-3	0.01	0-10	±20	3.93±0.1（39.3±1）	盘形直径10	直径50	10	K6550、K6505	皮革、人工皮革
FFA-4	0.01	0-10	±20	0.8以下（80以下）	盘形直径10	直径50	7	K6328	表面粘着橡胶纺织布
FFA-5	0.01	0-7	±20	0.2±0.04（20±4）	5（19.625mm^2）	直径50	5	K6250A	加硫橡胶RIHD硬度35以下
FFA-6	0.01	0-10	±20	0.51±0.1（51±10）	8（50.24mm^2）	直径50	7	K6250A	加硫橡胶RIHD硬度35以下
FFA-7	0.01	0-10	±20	0.44±0.1（44±10）	5（19.625mm^2）	直径50	5	K6250A	加硫橡胶RIHD硬度35以下
FFA-8	0.01	0-10	±20	1.13±0.26（113±26）	8（50.24mm^2）	直径50	7	K6250A	加硫橡胶RIHD硬度35以下
FFA-9	0.01	0-10	±20	0.37以下（37以下）	35.7（10cm^2）	直径50	25	K6402	尿素成份发泡海绵，橡胶
FFA-10	0.01	0-10	±20	2.4以下（240以下）	11.3（1cm^2）	直径50	10	L1096、L1086	一般纺织布材料
FFA-11	0.01	0-10	±20	0.35以下（35以下）	25.2（5cm^2）	直径50	20	L1096、L1086、L1018	一般有毛纺织品积成编织物 一般编织物
FFA-12	0.01	0-10	±20	0.4以下（40以下）	16（2cm^2）	直径50	15	L1085、L1086	不织物（夹层用） 不织物（一般用）
FFA-13	0.01	0-10	±20	1.57以下（157以下）	10（78.5mm^2）	直径50	7	K7113	有张力塑胶皮料